



**TEXXOR**  
**CUALI**  
SINCE 1979  
砖丽全屋美缝系统

## Cartuchos para sellar juntas de cerámica, azulejos, rajadura



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Boquilla epoxi mate de alto rendimiento, diseñada para el relleno de juntas entre piezas cerámicas y revestimientos, apta para aplicaciones en interiores y exteriores. Ideal para cocinas, baños, espacios comerciales y áreas de alto tránsito.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alta resistencia al envejecimiento: Mantiene su adhesión y desempeño a lo largo del tiempo.
- Colores: Permite combinar con distintos tipos de cerámicos y piedras, logrando una terminación estética armoniosa. (PIZARRA GRIS y PIZCA DE ARENA)
- Excelente terminación visual: Textura refinada y acabado mate que realzan la apariencia final de la superficie.
- Seguridad ambiental: Certificación RoHS10. Libre de plomo, mercurio y otros metales pesados. Producto no tóxico e inócuo durante su aplicación y uso.
- Fácil aplicación: Optimiza los tiempos y la eficiencia del proceso constructivo.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

- La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, aceite o contaminantes antes de la aplicación.

### MODO DE USO

1. Utilizar una pistola aplicadora para rellenar uniformemente las juntas con la boquilla.
2. Alisar el material con espátula o bola para juntas, asegurando un relleno homogéneo.
3. Una vez seco y endurecido el producto, retirar el excedente con espátula.
4. Nota: Utilizar elementos de protección personal durante la aplicación para evitar el contacto con piel y ojos. Mantener el área bien ventilada para favorecer el secado.

### APLICACIONES

Apto para todo tipo de juntas en interiores residenciales y comerciales.

### SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua.
- Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua y consultar a un médico.
- Ingestión accidental: No inducir el vómito y consultar a un médico de inmediato.
- Leer detenidamente la ficha técnica, el envase y la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de su uso.

#### ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

- Conservar en lugar fresco y seco, entre +5 °C y 27 °C, con una humedad relativa del 30 % al 70 %.
- Vida útil: 12 meses en envase cerrado.
- No reintroducir material sobrante en el envase original para evitar contaminación.

Tipo de producto: Boquilla de alto rendimiento

Presentación: Envase individual de 420 ml

#### DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Método / Equipo	Unidad	Resultado	Requisito	Norma
Tiempo de secado superficial	—	h	1 h 01 min	≤ 2 h	GB/T 13477.5-2002
Dureza	Durómetro Shore	HD	72	≥ 55	GB/T 2411-2008
Curado a baja temperatura			Conforme	5–10 °C / 12 h	
Envejecimiento térmico	Estufa	—	Conforme	70 °C / 168 h	GB/T 7123.1-2002
Resistencia a turbidez	—	—	Conforme	—	GB/T 9274-1988
Resistencia al amarillamiento UV	Máquina UV		2,39	$\Delta E \leq 4$	GB/T 1766-2008
Adhesión	Máquina de tracción	MPa	9,235	≥ 5,5MPa	GB/T 39289-2020
Vida útil (pot life)	—	días	≥ 12	≥ 12d	GB/T 7123.1-2002
Brillo	Brillómetro		11,2	≥ 60	GB/T 9754-2007

#### DECLARACIÓN LEGAL

La información técnica contenida en este documento se basa en el conocimiento y experiencia actuales del fabricante y se proporciona únicamente como referencia. Zhongshan Cashleton Building Materials Co., Ltd. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso y no asume responsabilidad por daños derivados del uso del producto. El usuario es responsable de verificar la idoneidad del producto para su aplicación específica.